



SEAJET 023 TEICHI

Product omschrijving

SEAJET 023 TEICHI is een zelfslippende koperhoudende antifouling geschikt voor zowel zeil- als motorjachten. "Cruising" antifouling. Het is geschikt voor boten met snelheden tot 40 knopen. Niet geschikt voor aluminium.

Product data

Kleur	Marineblauw, rood, zwart, gebroken wit.
Vlampunt	36°C
Vaste stofgehalte %	50 ±2
VOS (Theoretisch)	430 g/l.
Verpakkingsgrootte	0.75lt, 2.5lt, 5lt, 15lt
Mixing ratio	Een-component product

Applicatie gegevens

Verdunner	SEAJET THINNER A	
Applicatie methoden	Kwast of roller*	
Voorwaarden	Omgevingstemperatuur	min. 5°C - max. 35°C
	Max. humidity	85% R.H.
	Product temperatuur	min. 5°C - max. 35°C
	Oppervlakte temperatuur	min. 7°C - max. 35°C
Spray details	Nozzle tip	Graco 619, 721
	Druk:	12.0 - 15.0 MPa
	Verdunning:	3 - 5% (op volume)
Spreading rate	10,0	m²/l (theoretisch)
Aanbevolen Laagdikte per laag	Wet (µm)	100
	Dry (µm)	50
Substrates	Voor gebruik op geschikt gegrond polyester, hout en staal.	
Preceding coating	SEAJET 015 UNDERWATER PRIMER. Indien direct op SEAJET 117, aanbrengen binnen 48 uur.	
Subsequent coating	-	
Mengen	Voor gebruik goed doorroeren totdat het product homogeen is.	
Notes	* Laagdikte en verbruik zijn afhankelijk van de applicatiemethode.	
	Maximale tijd tot tewaterlating is 6 maanden na applicatie.	
	Na tewaterlating kan Seajet 023 Teichi een lichte kleurverandering vertonen.	
	Kleurverschil tussen batches kan voorkomen. Meng verschillende batches voor gebruik.	

Oppervlakte behandeling:

Over bestaande antifouling: hogedruk wassen (±200 bar) om de aangroei en zoutkristallen te verwijderen. Wanneer de antifouling in een slechte conditie is, dient deze in z'n geheel verwijderd te worden. Voor bestaande antifouling in goede conditie, raadpleeg onze SEAJET antifouling-verdraagszaamheidstabel alvorens aan te brengen. Zorg ervoor dat het oppervlak droog is en dat er geen olie of ander vuil aanwezig is (indien nodig ontvetten). Breng een extra laag aan op "scherpe" en moeilijk bereikbare delen van de boot zoals roer, waterlijn, etc. Antifouling dient alleen nat geschuurd te worden. Gebruik nooit een brander om antifouling te verwijderen. Polyester/staal: breng eerst SEAJET 015 of SEAJET 117 aan. Hout: breng eerst SEAJET 015 aan. Aluminium: GEBRUIK SEAJET 023 TEICHI NIET op aluminium oppervlakken.



SEAJET 023 TEICHI

Droogtijden / overschilderbaarheid gegevens

Temperatuur	Droogtijd (bij DFT 50 µ)	Overschilderbaarheid (bij DFT 50 µ)	Inductie tijd	Pot life	Droog voor tewaterlating	Opmerking
5 °C	Stof droog: 3 uren Uitgehard 12 uren	Min.: 12 uren Max.: Geen	-	-	24 uren	-
10 °C	Stof droog: 2 uren Uitgehard 9 uren	Min.: 9 uren Max.: Geen	-	-	24 uren	-
20 °C	Stof droog: 1 uur Uitgehard 8 uren	Min.: 8 uren Max.: Geen	-	-	24 uren	-
30 °C	Stof droog: 30 min Uitgehard 6 uren	Min.: 5 uren Max.: Geen	-	-	24 uren	-

Droogtijden en overschilderbaarheidsintervallen nemen toe met toenemende laagdikte.

Voor het aanbrengen van de volgende laag moet gecontroleerd worden of de vorige laag goed droog is.

Algemene informatie

Opslag

Bewaren in een droge, koele en goed geventileerde ruimte. Uit de buurt houden van warmtebronnen en direct zonlicht. Houd de container goed gesloten. Voorzichtig mee omgaan.

Transport

Product dient tijdens transport in een goed gesloten container bewaard te blijven.

Houdbaarheid

Min. 2 jaar @ 20°C

Extra informatie

Meer informatie kan gevonden worden op www.seajetpaint.com.

Veiligheids informatie:

Het Persoonlijk Beschermings Advies staat vermeld in het Veiligheidsblad, welke op verzoek verkregen kan worden. De minimale veiligheidsvoorschriften voor het werken met deze verf staan hieronder vermeld.

- Neem notitie van de veiligheidsaanbevelingen op de verpakking.
- Draag zorg voor voldoende ventilatie.
- Vermijd huidcontact en inhalatie van spuitnevel.
- Na aanraking met de huid, grondig wassen met lauw warm water en zeep of een ander geschikt reinigingsmiddel. Bij aanraking met de ogen, 10 - 15 minuten spoelen en vervolgens een arts raadplegen.
- Aangezien het product ontvlambare bestanddelen bevat, verwijderd houden van vonken of open vuur. Er mag niet geroookt worden.

Disclaimer

Op alle juridische relaties van Chugoku Paints B.V. zijn de Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Chugoku Paints B.V. van toepassing, zoals laatstelijk gedeponneerd bij de arrondissementsrechtbank te Rotterdam en die op verzoek gratis ter beschikking worden gesteld. Chugoku Paints B.V. wijst de toepassing van alle door haar contractpartijen gehanteerde algemene voorwaarden expliciet van de hand. Exclusieve jurisdictie: bevoegde rechter te Rotterdam. Bepaalde producten zijn speciaal aangepast om te kunnen voldoen aan specifieke Europese eisen met het oog op Europese, nationale en lokale wet- en regelgeving of met het oog op specifieke Europese gebruikseisen. Als gevolg daarvan kunnen bepaalde fysieke eigenschappen in een technisch informatieblad afwijken van die welke zijn vermeld in het oorspronkelijke Japanse technische informatieblad.