

# Epifanes Rapidcoat

Teak getinte beschermende halfglansvernis met UV filter



## PRODUCTOMSCHRIJVING

Teak getint vernisalternatief met een zeer goede hechting op teak en overige (vettige) houtsoorten. Benadrukt de natuurlijke structuur van het hout. Door de vlotte overschildertijden - zonder tussenschuren – en beperkte aantal noodzakelijke lagen is dit product een snel en doeltreffend alternatief voor traditionele vernissystemen.

**Toepassingsgebied:** Alle houtwerk, binnen en buiten boven water. Speciaal geschikt voor teak. Als afwerklaag op alle rondhouten, relingen, potdeksels en ander houtwerk. Kan tevens worden gebruikt als sneldrogende grondlaag voor Epifanes Bootlak Blank of Epifanes Woodfinish Gloss (Hardhoutolievernis). Ook geschikt voor het aanbrengen van een volledig UV beschermend systeem en toepasbaar over bestaande één- en tweecomponent vernissystemen ongeacht welk merk.

## PRODUCTINFORMATIE

<b>Type</b>	Luchtdrogend
<b>Basis</b>	Alkyd-/urethaanhars
<b>Glans</b>	Halfglans
<b>Kleur</b>	Teak toon
<b>Dichtheid bij 20°C.</b>	890 gr. / dm <sup>3</sup>
<b>Viscositeit bij 20°C./65%</b>	20 seconden ISO-cup 6 mm
<b>Vaste stof gehalte</b>	40 ± 2 vol. %
<b>VOS-gehalte</b>	506 gram/liter
<b>Verpakking</b>	750ml.
<b>Houdbaarheid</b>	In onaangebroken originele verpakking ten minste 3 jaar vanaf productiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C. en 30°C.
<b>Aanbevolen laagdikte</b>	60 - 70 µm nat = 20 - 25 µm droog
<b>Verdunner kwast</b>	Epifanes Verfverdunding of goede kwaliteit terpentijn
<b>Verdunner spuit</b>	Epifanes 1-C Spuitverdunding of goede kwaliteit wasbenzine
<b>Verdunnen algemeen</b>	De eerste laag op nieuw werk 10% verdunnen. Vermijd oververdunding.

Droogtijden bij 65% RLV	10°C.	15°C.	20°C.	25°C.
Stofdroog	2 uur	1.5 uur	1 uur	45 min.
Overschilderbaar	8-10 uur	6-8 uur	5-6 uur	3-4 uur

Bovenstaande droogtijden zijn indicatief bij 65% RLV en 25 µm droge laagdikte. Droging is mede afhankelijk van ventilatie en aangebrachte natte laagdikte. Hogere natte laagdikte zal leiden tot langere droogtijden. Vooral liggende vlakken kunnen hierdoor meer tijd nodig hebben om te drogen. Laat elke laag goed doordrogen. Niet nat-in nat verwerken.

<b>Ondergrond</b>	Kaal hout: ontvet en P220 geschuurd, Eerste laklaag op kaal hout bij voorkeur eerst 1 laag Epifanes Rapidclear aanbrengen om eventuele verscill in zuigkracht van het hout te neutraliseren.
	Bestaand lakwerk: ontvet en P240 geschuurd. Eerste laklaag altijd 10% verdunnen voor betere impregnering.



# Epifanes Rapidcoat

## Teak getinte beschermende halfglansvernis met UV filter

### VERWERKING/VERWERKINGSOMGEVING

**Verwerkingsomgeving: Temperatuur** minimaal 8°C. - maximaal 30°C.  
**Relatieve luchtvochtigheid** minimaal 50% - maximaal 85%

Beste resultaten met dit product zijn met een langharige slappe kwast of luchtspuit. In verband met de benodigde laagdikte wordt verwerking met de roller afgeraden. Werk altijd in richting van de houtnerf en zorg dat er voldoende laagdikte wordt aangebracht. Breng dit product niet nat-in-nat aan en vermijd hogere laagdiktes dan geadviseerd om zakkers en problemen met de doordroging te voorkomen. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het verwerken en de droging van dit product. Vermijd verwerking in de volle zon of bij wind. Onder deze omstandigheden vindt (te) snelle verdamping van het oplosmiddel plaat wat een goede vloeiing van de vernis kan verhinderen. De temperatuur van de vernis, het oppervlak en de omgeving mogen niet teveel van elkaar afwijken. Indien de vernis "trekt" kan tot 10% verdunning worden bijgevoegd. Uitsluitend schuren in de nerfrichting. **Richtlijnen voor verwerking met de luchtspuit**

Volume verdunning	Spuitopening	Spuitdruk	Visco DIN-cup 4 mm
5-10%	1.3 mm - 1.5 mm	2-3 Bar	16-20 sec.

### SYSTEEMOPBOUW

Product	Stap 1	Stap 2
	EPIFANES Rapidcoat	EPIFANES Rapidcoat
Aantal lagen	1	4-5
Verdunning	EPIFANES Verfverdunning	Niet verdunnen
Verdunning %	10%	—
Droogtijd bij 20°C.	5-6 uur	5-6 uur
Schuurgrofte	Niet absoluut noodzakelijk	Niet absoluut noodzakelijk. Voor gladder eindresultaat eventueel handmatig tussenschuren met P280-320
Opmerkingen	In verband met verschillen in zuigkracht van kaal hout, kan op kaal hout beter eerst 1 laag Epifanes Rapidclear worden aangebracht. Deze laag neutraliseert de zuigkracht.	Voor hoogglans afwerking de laatste laag schuren met P220 en aflakken met meerdere lagen Epifanes Bootlak Blank of Epifanes Hardhoutolievernis.

#### Theoretisch rendement

14m<sup>2</sup> per liter @ 25 µm droge laagdikte

#### Praktisch rendement

Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, omstandigheden tijdens de applicatie, kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object, enz.

#### Overschilderbaarheid

Indien overgeschilderd met één van de onderstaande producten, de laatste laag Epifanes Rapidcoat schuren met droog schuurpapier P220.

Epifanes Bootlak Blank (vernis)

Hoogglans afwerking

Epifanes Hardhoutolievernis

Hoogglans afwerking

Epifanes Woodfinish Matte

Matte afwerking interieur / exterieur

Epifanes Eiglans Blank

Zijdeglans afwerking voor interieur

Epifanes Aqua Marine Interieurvernis

Watergedragen zijdeglans afwerking voor interieur

Epifanes Rapidclear (blanke versie van Epifanes Rapidcoat)

Tussenschuren is niet noodzakelijk

#### Veiligheid

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden. Draag beschermende handschoenen en draag een filtermasker tijdens de verwerking. Voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens, zie veiligheidsinformatieblad.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumonderzoek. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die wij hebben toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Desondanks kunnen wij niet zonder meer aansprakelijk worden gesteld voor het met dit product en het hiermee vervaardigd werk, aangezien het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren, die buiten onze invloed en beoordeling liggen. De afnemer/verwerker dient met de door hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit productinformatieblad zijn geldigheid.

W. Heeren & Zoon BV  
 Postbus 166  
 1430 AD Aalsmeer  
 tel. 0297 – 360366  
 info@epifanes.nl  
 www.epifanes.nl

**EPIFANES**  
 Yacht Coatings