

Goldspar Satin

Vernissen

Snel drogende satijn jachtvernis



PRODUCTBESCHRIJVING

Goldspar Satin is een 1-component zijdeglans interieurvernis. De vernis droogt snel waardoor vervuiling door stof verminderd wordt. Deze traditionele vernis geeft een harde, gladde zijdeglans toplaag die bestand is tegen milde zure en alkalische producten.

PRODUCTINFORMATIE

Kleur:	YVA251
Eindlaag:	Satijn
Specifieke dichtheid:	0.900
Volume % vaste stof:	46%
Typische houdbaarheid:	2 jaar
VOS:	425 g/ltr.
Verpakkingsgrootten:	375 ml 750 ml 2.5 ltr

DROOG-/OVERSCHILDERTIJD INFORMATIE

	Droging							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Kleefvrij	5 uur		3 uur		1 uur		30 minuten	
	Overschildertijd							
	Oppervlaktetemperatuur							
Overschilderen met	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
Goldspar Satin	24 uur	4 dagen	15 uur	3 dagen	6 uur	2 dagen	3 uur	1 dagen

APPLICATIE EN GEBRUIK

Voorbehandeling:	REEDS GEVERNIST HOUT In goede staat Reinig met verdunning. Glad schuren met schuurpapier in de grofte P280-P320. Verwijder schuurstof met verdunning. In slechte staat Verwijder alle oude lagen. KAAL HOUT Zorg dat het oppervlak grondig ontvet is. Glad schuren met schuurpapier grofte P80-P180 gevolgd door grofte P280. Verwijder schuurstof door afborstelen, stoffen of afnemen. Als er afgenomen wordt met gebruikmaking van verdunning, laat dan het oppervlak daarna eerst volledig opdrogen alvorens de eerste laag aan te brengen. Primeren van kaal hout Verdun de eerste laag met 10-15% Verdunning No.1.
Methode:	Breng een minimum van 3 onverdunde lagen aan, bij gebruik van een roller meerdere lagen. Niet direct uit het blik verwerken. Giet de hoeveelheid die u nodig denkt te hebben in een ander blik.
Tips:	Mengen Voor gebruik goed doorroeren. Verdunning Verdunning No.1, Verdunning No.3 Reiniger Verdunning No.1 Airless Spray (Spuitsapplicatie - alleen voor professionele applicateurs) Druk: 176-210 bar. Tip: 1365-1580. Conventionele spuit (Spuitsapplicatie - alleen voor professionele applicateurs) Druk: 2-3 bar. Tip: 1.1-1.4 mm. Verdun 25-30% met Verdunning No.3 Verfroller Bij verwerking met een roller, nastrijken met de kwast of verfkussen. Er kunnen zich anders luchtbelletjes in de verflaag vormen. Anders Voor Airmix spuit applicatie: Druk: 2 bar. Tip: 06-113. Schuur voor het mooiste resultaat tussen de lagen licht op met schuurpapier in de grofte P320-P400. Niet direct uit het blik verwerken. Giet de hoeveelheid die u nodig denkt te hebben in een ander blik.
Enkele belangrijke punten:	Uitsluitend de aanbevolen verdunningen gebruiken. Uitsluitend voor gebruik boven de waterlijn. Schilder niet in direct zonlicht. Producttemperatuur dient minimaal 15°C en maximaal 35°C te zijn. Omgevingstemperatuur dient minimaal 5°C en maximaal 35°C te zijn. De oppervlakte temperatuur moet minimaal 5°C en maximaal 35°C zijn.
Toepasbaarheid / Oppervlakken:	Geschikt voor gebruik op alle houtsoorten zolang de juiste voorbereiding van het oppervlak is uitgevoerd.
Aantal lagen:	3 minimaal
Rendement:	(Theoretisch) - 11.5 m ² /lt (Practisch) - 10.3 m ² /lt
Aanbevolen DLD per laag	40 micron droog met kwast

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website www.yachtpaint.com of uw lokale vertegenwoordiger.

Alle in deze publicatie genoemde handelsmerken zijn eigendom van of in licentie gegeven aan, het AkzoNobel concern. © AkzoNobel 2018.

Goldspar Satin

Vernissen

Snel drogende satijn jachtvernis



Aanbevolen NLD per laag	87 micron nat met kwast
Applicatie Methode:	Kwast, Verroller, Airmix, Airless Spray, Conventionele spuit (Spuitapplicatie - alleen voor professionele applicateurs)

TRANSPORT, OPSLAG EN VEILIGHEIDINFORMATIE

Opslag	ALGEMENE INFORMATIE: Openstelling aan lucht en extreme temperaturen dient voorkomen te worden. Om de volledige houdbaarheid van Goldspar Satin te realiseren, dient men er voor te zorgen dat het blik tussen de werkzaamheden door goed gesloten is, en de temperatuur tussen 5°C en 35°C ligt. NIET blootstellen aan direct zonlicht! TRANSPORT: Goldspar Satin dient tijdens transport en opslag in een goed gesloten container bewaard te blijven.
Veiligheid	ALGEMEEN: Lees de sectie over veiligheid en gezondheid op het etiket van het product, ook verkrijgbaar via onze technische advieslijn. VERWIJDERING: Laat het product niet in afvoer- of waterleiding lopen. Afval en lege verpakkingen volgens de lokale milieu verordening afvoeren. Het is beter verfractanten voor het afvoeren uit te laten harden. Overtollige Goldspar Satin mag niet bij het normale huisvuil weggegooid worden. Alle overtollige materialen en lege containers dienen te worden vernietigd in overeenstemming met de daarop van toepassing zijnde regionale bepalingen/wetgeving.
BELANGRIJKE GEGEVENS	<i>De in dit blad verstrekte informatie is niet bedoeld volledig te zijn. Degene die het product gebruikt zonder eerst schriftelijk inlichtingen in te winnen met betrekking tot de geschiktheid van het product voor het gestelde doel, doet dit op eigen risico en wij kunnen niet aansprakelijk zijn voor de werking van het product of voor enige schade of verlies (anders dan dood of persoonlijk letsel of letsel ten gevolge van nalatigheid) ontstaan door dergelijk gebruik. De in dit blad verstrekte informatie kan van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van opgedane ervaring en ons beleid van voortdurende productontwikkeling.</i>

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website www.yachtpaint.com of uw lokale vertegenwoordiger.

Alle in deze publicatie genoemde handelsmerken zijn eigendom van of in licentie gegeven aan, het AkzoNobel concern. © AkzoNobel 2018.