



SEAJET 015 UNDERWATER PRIMER

Product omschrijving

Seajet 015 Underwater Primer is een sneldrogende primer gebaseerd op een speciale acrylhars. Het product wordt aanbevolen als een uitstekende sluit/tussenlaag over niet geschikte of onbekende antifouling inclusief Teflon gebaseerde antifouling.

Product data

Kleur	Zilver
Vlampunt	26°C
Vaste stofgehalte %	30 ±2
VOS (Theoretisch)	614 g/l.
Verpakkingsgrootte	0.75lt, 2.5lt, 5 lt, 20lt
Mixing ratio	Een-component product

Applicatie gegevens

Verdunning	SEAJET THINNER A
Applicatie methoden	Airless spray, kwast, roller*
Voorwaarden	Omgevingstemperatuur min. 5°C - max. 35°C Max. vochtigheid 85% R.H. Product temperatuur min. 5°C - max. 35°C Oppervlakte temperatuur min. 7°C - max. 35°C
Spuit details	Nozzle tip Graco 721, 723 Druk: 15.0 - 18.0 MPa Verdunning: 0 - 5 % (op volume)
Verbruik	10,0 m ² /l (theoretisch)
Aanbevolen dikte per laag	Nat(µm) 100 Droog(µm) 30
Ondergrond	Voor gebruik op geschikt gegrond polyester en hout.
Voorgaande coatings	-
Vervolg coatings	ALLE SEAJET ANTIFOULINGS.
Mengen	Voor gebruik goed doorroeren totdat het product homogeen is.
Opmerkingen	*Laagdikte en verbruik zijn afhankelijk van de applicatiemethode.

Oppervlakte behandeling:

Over antifouling in goede staat: opschuren met schuurpapier P100-120 (nat schuren).

Breng 1 laag Seajet 015 Underwater Primer aan om een goede hechting te krijgen met de nieuwe SEAJET antifouling laag.

Raadpleeg de SEAJET antifouling compatibility chart.

Alleen aan te brengen op droge en schone oppervlakken.

Voor kaal polyester: opschuren met schuurpapier P100-120. Daarna schoonmaken met een doek met THINNER E om zo al het vuil te verwijderen.

Breng 3 lagen Seajet 015 Underwater Primer aan gevolgd door SEAJET antifouling.

Voor hout: maak het oppervlak schoon. Opschuren en daarna al het vuil verwijderen met een doek met verdunning.

Breng 3-4 lagen Seajet 015 Underwater Primer aan gevolgd door SEAJET antifouling.



SEAJET 015 UNDERWATER PRIMER

Droogtijden / overschilderbaarheid gegevens

Temperatuur	Droogtijd (bij DFT 30 µ)	Overschilderbaarheid (bij DFT 30 µ)	Inductie tijd	Pot life	Droog voor tewaterlating	Opmerking
5 °C	Stof droog: 40 min Uitgehard: 4 uur	Min.: 5 uur Max.: geen	-	-	-	* 7 dagen
10 °C	Stof droog: 30 min Uitgehard: 3 uur	Min.: 4 uur Max.: geen	-	-	-	* 7 dagen
20 °C	Stof droog: 20 min Uitgehard: 2 uur	Min.: 3 uur Max.: geen	-	-	-	* 7 dagen
30 °C	Stof droog: 15 min Uitgehard: 1.5 uur	Min.: 2 uur Max.: geen	-	-	-	* 5 dagen

* Maximum met antifouling

Droogtijden en overschilderbaarheidsintervallen nemen toe met toenemende laagdikte.

Voor het aanbrengen van de volgende laag moet gecontroleerd worden of de vorige laag goed droog is.

Algemene informatie

Opslag

Bewaren in een droge, koele en goed geventileerde ruimte. Uit de buurt houden van warmtebronnen en direct zonlicht. Houd de container goed gesloten. Voorzichtig mee omgaan.

Transport

Product dient tijdens transport in een goed gesloten container bewaard te blijven.

Houdbaarheid

Min. 3 jaar @ 20°C

Extra informatie

Meer informatie kan gevonden worden op www.seajetpaint.com.

Veiligheids informatie:

Het Persoonlijk Beschermings Advies staat vermeld in het Veiligheidsblad, welke op verzoek verkregen kan worden. De minimale veiligheidsvoorschriften voor het werken met deze verf staan hieronder vermeld.

- Neem notitie van de veiligheidsaanbevelingen op de verpakking.
- Draag zorg voor voldoende ventilatie.
- Vermijd huidcontact en inhalatie van spuitnevel en dampen.
- Na aanraking met de huid, grondig wassen met lauw warm water en zeep of een ander geschikt reinigingsmiddel. Bij aanraking met de ogen, 10 - 15 minuten spoelen en vervolgens een arts raadplegen.
- Aangezien het product ontvlambare bestanddelen bevat, verwijderd houden van vonken of open vuur. Er mag niet gerookt worden.

Disclaimer

Op alle juridische relaties van Chugoku Paints B.V. zijn de Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Chugoku Paints B.V. van toepassing, zoals laatstelijk gedeponneerd bij de arrondissementsrechtbank te Rotterdam en die op verzoek gratis ter beschikking worden gesteld. Chugoku Paints B.V. wijst de toepassing van alle door haar contractpartijen gehanteerde algemene voorwaarden expliciet van de hand. Exclusieve jurisdictie: bevoegde rechter te Rotterdam.

Bepaalde producten zijn speciaal aangepast om te kunnen voldoen aan specifieke Europese eisen met het oog op Europese, nationale en lokale wet- en regelgeving of met het oog op specifieke Europese gebruikseisen. Als gevolg daarvan kunnen bepaalde fysieke eigenschappen in een technisch informatieblad afwijken van die welke zijn vermeld in het oorspronkelijke Japanse technische informatieblad.